- L1 ANSWER 1 OF 1 JAPIO COPYRIGHT 2001 JPO
- AN 1988-295269 JAPIO
- TI LAMINATE TYPE PIEZOELECTRIC DISPLACEMENT ELEMENT
- IN FUDA YOSHIAKI
- PA TOKIN CORP, JP (CO 330203)
- PI ***JP 63295269*** A 19881201 Showa
- AI JP1987-132792 (JP62132792 Showa) 19870527
- SO PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Unexamined Applications, Section: M, Sect.

No.

- 807, Vol. 13, No. 122, P. 52 (19890327)
- IC ICM (4) B41J003-04 ICS (4) H01L041-08
- AB PURPOSE: To enable low voltage driving of a piezoelectric displacement element in an impulse jet system, by mechanically chamfering angular parts of end faces of a body on the sides for connection with internal electrodes, metallizing the face and back sides of the body, and then removing electrodes in a band form in the vicinity of angular parts on the opposite side.

CONSTITUTION: A piezoelectric ceramic body 21 comprising two layers of internal electrodes 22 laminated on each other is mechanically chamfered 23. The face and rear sides of the body 21 are metallized by a means such as sputtering and vapor deposition, and side face parts are also metallized simultaneously with the thus metallized parts 24, thereby facilitating the connection of the internal electrodes with the metallized parts. Chamfering is conducted for electrical connection between the surface and internal electrodes. The metallized parts on the opposite side of the chamfered parts are removed in a band form. By this method, it is possible to connect the electrodes on the face and back sides with the internal electrodes so that counter electrodes are provided for each of the layers. In an ink jet printer of an impulse system, a driving voltage applied to a piezoelectric element for exerting a pulse of pressure on an ink can be reduced to 1/5 times an ordinary value.

AA

⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 295269

⑤Int Cl.⁴

識別記号 103

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)12月1日

B 41 J 3/04 H 01 L 41/08

H-7513-2C M-7131-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

砂発明の名称 積層形圧電変位素子

②特 願 昭62-132792

②出 願 昭62(1987) 5月27日

⑫発 明 者 布 田

良 明

宮城県仙台市郡山6丁目7番1号 東北金属工業株式会社

内

⑪出 願 人 東北金属工業株式会社

宮城県仙台市郡山6丁目7番1号

明細

1. 発明の名称

租赁形压電変位素子

2. 特許請求の範囲

インクツェットプリンタに用いるイインクにパルスは、の圧力を与える圧性変更は常子に終れて、 圧電機形を 有する 根唇形 とし、 セラミックス 薄板の の 表裏面には、 内部電極形を が成し、 内部電極を 形成し、 内部電極を 移成し、 内部電極を 様にする 側の 雑面の角部は 機械的に面 取りし、 表質は スパッタ や 落着。 メッキ等により 表裏面 反対側角 の 近傍を 帯 状に 電極を 除去し、 表面 電影 根 成した 事を特徴とする 根 層形圧 電変位 素子。

3. 発明の詳細な説明

本 発明 は、 圧 電 袋 効 果 を 利 用 し た 積 層 形 圧 電 変 位 素 子 に 関 し、 特 に イ ン ク ジェット ブ リ ン タ ヘッ ド に お け る 微 小 体 積 変 化 を 利 用 す る。 イ ン バ ル ス ジ ェ ッ ト 方 式 の 圧 電 変 位 葉 子 に 関 す る も の で あ る。 従来、 イ ン バ ル ス ジ ェ ッ ト 方 式 の イ ン ク ジ ェ ッ ト ブ リ ン タ に お い て、 イ ン ク に パ ル ス 圧 力 を 作 用 き せ、 イ ン ク 満 を 微 小 ノ ズ ル か ら 積 出 せ し め る 方 弦 と し て、 圧 電性 セ ラ ミ ッ ク ス の 薄 板 の 表 義 面 を メ タ ラ イ ズ し た 圧 電 変 位 素 子 を 用 い る の が 一 検 的 で あ っ た。

数圧電変位素子は、通常、圧電性セラミックス 焼結プロックから、機械加工により厚さ0.2ない し0.3mmの薄板を作り、これにメッキ。スパッタ、 又は蒸着法等で表裏面をメタライズして製造しているが、厚さが0.2ないし0.3mmと厚いために、インパルス駆動電圧が200ないし300V必要であると云う欠点があった。第1図は、従来の圧電変位素子の構造を示す。

本発明は、前記駆動電圧が200ないし300 V必要とする欠点を解決する為になされたもので、 数10 V の低電圧駆動により、従来と同一効果を持つ内部電腦を有する摂用形圧電変位素子を提供す る事を目的とする。

本発明は、複数の対向内部電極層を有するセラ ミック薄板を用い、 板の表裏面に、 内部電極と接 続する対向表面電極を形成し、電気的接続を容易 ならしめるために、 内部電極と接続する側の構画 の角部を機械的に面取りして鏡角形状の角部とし、 次に、 スパッタや落着、メッキ等により表裏面を メタライズし、しかる後に面取り部で接続した表 裏面電極上の反対側の角部近傍を、 帯状に電視を 除去し積層形圧電変位素子とするものである。

本発明の観選プロセスを、第2回により詳細に 説明する。

第2図(a)は、2層の内部電極 22が積層された 圧電性セラミックス21である。 図中観線で示す23 部は、機械的に面取りされる部分を示す。

第 2 図 (b)の 24 は、 投裏面 を スパッタ 或 は 原着 等の手段によりメタライズした部分を示す図であ る。 この時側面部も同時にメタライズされ、 内部 電極のメタライズ部との接続を容易にする。 又、 表面及び内部電極間の電極を電気的に接続するた

しかる後に、 面取り部の反対側の画取り部25を 幅 3 mmに帯状にサンドプラスト往で金を除去し、 電気絶縁層を設け電極を構成した。

かかる工程で製作した機関形圧電変位素子の駆 動電圧と、 0.25 需要方向 (厚さ方向) の登量の関係 を第1表及び第3回に示す。

比較として、 従来用いられていた修造の圧電器 子の圧電変位について第1表に示す。

第1表

	第1表	
	本発明の製造方法による素子	比 較 例 (従来構造)
雅 庄 (V)	5 0	250
至 量 (1907)	0.25	0.25

第 1 表及び第3回から、明らかに本発明の製造 方法によれば、 同一盃量を得る為の駆動電圧は従 来圧電素子の1/5に低電圧化する事がわかる。

以上、詳細に説明した様に、本発明によれば、 インバルス方式のインクジェットブリンタにおい て、インクにバルス圧力を作用させる為の圧電器

めに面取りを行う。

第 2 図 (c)の 25 は、 面取り部の反対側のメタラ イズ部を帯状に除去した図を示す。 この方法によ り表裏面電極と内部電極は一層毎に対向常種を機 成する様に接続する事が可能となる。

以下、本苑明を、実施例により詳細に説明する。 フクチュエータ用圧電性セラミックスとして、 チタン酸・ジルコン酸鉛系複合ベロブスカイト系 セラミックスを用い、 原み60ミクロンの生シートに、 庫談印刷租厝法により、 銀・バラジウムの内部電 個4層を有する積層形圧電セラミックス薄板を作 る。 (第2回では2厘)

此の時の外径寸法は1.4mm×18mm×0.25mm(厚さ)

次に、 妻子の信頼性を高めるため内部電極と外 部電極との間の接続を密にし、 又、外部電極の電 任切れが発生しない様、 外部電極部角を鈍角の形 状とするため、 長手方向の角部第2図(a)の破線 で囲まれた23の部分を研削により固取りし、次に 表裏面にスパッタ性により金をメタライズした。

子に印加する駆動電圧を1/5に低下する事がで きるインクジェットプリンタのインクにパルス圧 を作用させる積層形圧電変位素子の製造方法の提 供が可能となった。

4. 図面の簡単な説明

第1回は、従来用いられていた圧電器子構造を 示す図。 11は圧電性セラミックス、 12はメタライ ズされた表裏面電極である。

第2回は、本発明による積層形圧電災位素子の 製造プロセスを示し、 第2図(a)に於て、 21は圧 電性セラミックス、 22は内部電極、 23は面取り部 をそれぞれ示す。 第 2 図(b)の 24は表裏 面メタラ イズされた部分を示す。 第2図(c)に於て、25は. 面 取り部と接続した表裏面電極の反対側を帯状に 電極を除去した部分を示す図である。

第3週は、 本発明の製造方法により得られる根 周形圧電変位素子と、 従来素子との比較例で、 電 圧と歪量との関係特性を示し、 Aは本発明の製造 方法による業子の特性を示し、 Bは従来構造によ

特開昭63-295269(3)

る素子の特性である。

11,21…圧電性セラミックス。

12.24… メタライズした電極膜。

22…内部電極.

23… 面取り 部。


25… 電極膜の除去部。

A … 本 免 明 の 製 遺 方 法 に よ る 素 子 の 特 性。

B… 従来構造による素子の特性。

12 第 1 図

第3図



特許出願人 東北金属工業株式会社

